

# **Технические характеристики ANTIFOULING SEAQUANTUM PLUS (ПРОТИВООБРАСТАЮЩАЯ КРАСКА СИКВОНТУМ ПЛЮС)**



## **Описание продукта**

Antifouling Seaquantum Plus – не содержащее олово самополирирующееся противообрастающее покрытие на основе гидролиз - органосилил полимера как связующего вещества. Это вещество растворяется в морской воде со скоростью, обеспечивающей непрерывный контакт с активным, «свежим» противообрастающим покрытием.

Соответствует конвенции IMO по противообрастающим покрытиям (AFS/CONF/26).

---

## **Рекомендации по использованию**

Рекомендуется использовать в качестве противообрастающего покрытия для новых и ремонтируемых судов, для окраски бортов плоского днища судов со средней/высокой скоростью движения и доковым периодом до 60 месяцев.

---

## **Толщина пленки и укрывистость**

	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Толщина сухой пленки (микрон)</b>	75	150
<b>Толщина мокрой пленки (микрон)</b>	160	320
<b>Теоретическая укрывистость (м<sup>2</sup>/л)</b>	6,2	3,1

## **Физические свойства**

**Цвет**

темно-красный, светло-красный

**Сухой остаток (по объему)**

47± 2

**Температура вспышки**

26 °C ± 2 (Setaflash)

\*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

---

## **Подготовка поверхности**

### **Поверхности с нанесенным покрытием**

Наносить покрытие на чистый, сухой соответствующий грунт/предыдущий слой или неповрежденное самополирирующееся противообрастающее покрытие в соответствии с требованиями Йотун. Очистите поверхность с помощью пресной воды под высоким давлением.

### **Другие поверхности**

Данное покрытие может быть использовано и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

---

## **Условия при нанесении**

Температура поверхности при нанесении должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия.

## **Методы нанесения**

<b>Распылитель</b>	Используйте безвоздушное распыление.
<b>Кисть</b>	Можно использовать, но необходимо контролировать толщину получаемого сухого слоя.
<b>Валик</b>	Можно использовать. При окраске валиком необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой толщины сухого слоя.

## **Характеристики по нанесению**

<b>Соотношение компонентов (по объему)</b>	Однокомпонентная упаковка
<b>Разбавитель/очиститель</b>	Разбавитель Йотун № 7
<b>Рекомендации по безвоздушному распылению</b>	
<b>Давление на сопле</b>	15 МПа (150 кПа/см <sup>2</sup> , 2100 psi).
<b>Размер сопла</b>	0,53 - 0,78 мм (0,021 - 0,031").
<b>Угол распыла</b>	65-80 °
<b>Фильтр</b>	Обеспечить чистоту фильтра.

## **Время высыхания**

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- \* Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- \* Рекомендуемая толщина пленки
- \* На нейтральную основу наносится один слой

<b>Температура поверхности</b>	<b>5°C</b>	<b>10°C</b>	<b>23°C</b>	<b>40°C</b>
<b>Высохший до исчезновения отлипа</b>	60 мин.	45 мин.	30 мин.	15 мин
<b>Высохший до образования твердой пленки</b>	8 ч.	6 ч.	4 ч.	3 ч.
<b>Высохший для спуска на воду<sup>1</sup></b>	12-24 ч.	10-22 ч.	8-20 ч.	8-16 ч.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, минимум<sup>2</sup></b>	12 ч.	9 ч.	7 ч.	6 ч.

<sup>1</sup> Приведенный временной интервал отражает среднее время при доковании судна, где время высыхания зависит от общей толщины слоя нанесенного грунта/противообрастающего покрытия. Время высыхания увеличивается с увеличением толщины слоя.

<sup>2</sup> Поверхность должна быть сухой и чистой перед нанесением последующего слоя.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации и механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

## **Рекомендуемый тип грунта**

Антикоррозионная грунтовочная система используется с Safeguard Universal ES или с Vinyguard Silvergrey 88 в качестве промежуточного/связующего слоя покрытия.

## **Хранение**

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

## **Обращение**

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

---

## **Упаковка**

20 – литровый контейнер.

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

---

## **Охрана здоровья и техника безопасности**

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

**Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).**

---

## **ЗАМЕЧАНИЕ**

*Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.*

### **Головной офис и Скандинавия**

Jotun A/S  
P.O. Box 2021  
N-3248 Sandefjord  
Norway

Phone +47 33 45 70 00  
Fax +47 33 46 46 13

### **Европа**

Joun Paints (Europe) Ltd  
Stather Road, Flixborough  
North Lincolnshire DN15 8RR  
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000  
Fax +44 172 44 00 100

### **Средний Восток**

Jotun U.A.E. Ltd. LLC  
Al Quoz Industrial area  
P.O. Box 3671  
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00  
Fax +971 43 38 06 66

### **Юго-Восточная Азия**

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.  
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd  
Jurong  
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711  
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады в более чем 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

ВЫПУЩЕНО 4 ИЮНЯ 2004 ЙОТУН ПЭЙНТС  
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ