

Технологическая карта

HEMPAQUICK® PRIMER 13624

Описание: HEMPAQUICK PRIMER 13624 быстросохнущая алкидная

пигментированная фосфатом цинка.

Рекомендуемое качестве антикоррозионного грунта для стальных применение:

деталей/механизмов машин и т.п. там, где требуется быстрое высыхание. Может использоваться как для временной защиты, так и грунта общего назначения в быстросохнущих алкидных системах для защиты стали в среде

мягкой и средней агрессивности.

Эксплуатационные

Максимум в сухой среде 120° C/ 248° F температуры:

Сертификация: испытания на незагрязнение зерновых грузов Агентством

профессионального здравоохранения г. Ньюкасл, Великобритания.

Доставка: По предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка: Светло-серый /12170 Красный/50710

Внешний вид: Матовый Сухой остаток, об. %: 47 ± 1

Теоретический расход: 5,9 кв. м/л - 80 мкм

236 кв. фут/галлон США - 3,2 мил

Точка воспламенения: 31 ℃/88 °F

1,4 кг/л – 11,7 фунт/галлон США Удельный вес:

/₂ часа (приблизительно) при 20 °С/68 °F Поверхность сухая: Время высыхания до отлипа: 1 час (приблизительно) при 20 ℃/68 ℉

Летучие органические

соединения: 470 г/л — 3,9 фунт/галлон США

> Допускается изменение показателей в рамках нормальных производственных допусков, причем изменения должны соответствовать ИСО 3534-1.

Подробнее см. раздел "Пояснения" в каталоге Hempel.

НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения: Безвоздушное распыление Воздушное распыление Кисть Разбавитель (макс. об.): 08080 (10%) 08080(5%) 08080 (15%)

Сопловое отверстие: Давление на выходе из

Издание: Март 2004

.021"-.023"

сопла: 150 бар/2175 psi

(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции)

Разбавителем THINNER 08080 Очистка инструмента:

Толщина пленки, сухой: 80 мкм/3,2 мил 175 мкм/7 мил Толщина пленки, мокрой:

Интервал перекрытия, мин.: См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте Интервал перекрытия, макс.:





ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: **Новая сталь:** Удалить масло и жир при помощи подходящего моющего средства. Удалить соли и другие загрязнения очисткой пресной водой под высоким давлением. Произвести абразивную очистку до мин. SA 2 или механическую очистку до St 3 в зависимости от коррозионных нагрузок.

На механизмах: Может быть применена на сталь и железо после обезжиривания и механической очистки.

Ремонт поврежденных участков: Удалить масла, жиры и прочее при помощи необходимого моющего средства. Удалить соли и другие загрязнения путем очистки пресной водой (под высоким давлением). Ржавчину и непрочно держащиеся частицы удалить абразивно-струйной или механической очисткой. Очистить от пыли. Подкрасить до полного восстановления толщины пленки.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить только на сухую и чистую поверхность при температуре выше точки росы (для избежания конденсации).

В закрытых помещениях обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и высыхания.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:

HEMPALIN и подобные алкидные системы или согласно спецификации.

ПРИМЕЧАНИЯ: Толщина пленки:

Сертификаты издаются под прежним номером 1362.

В зависимости от назначения и области применения возможны отклонения от указанной толщины, это приведет к изменению нормы расхода и может повлиять на количество необходимого разбавления, время высыхания и интервал перекрытия. Нормальная толщина пленки 40-80 мкм/1,6 - 3,2 мил.

Последующее покрытие:

Интервал перекрытия зависит от условий последующей эксплуатации: (80 мкм/3,2мил - толщина сухой пленки HEMPAQUICK PRIMER 13624)

	Минимум		Максимум	
Температура поверхности	20 ⁰ C/68 ⁰ F		20°C/68°F	
	Атмосферная среда		Атмосферная среда	
Перекрытие	Мягкая	Средняя	Мягкая	Средняя
HEMPALIN*	15 мин	30 мин	Нет	Нет

^{*} Растворяемые ксилолом

Перед перекрытием после воздействия агрессивной среды поверхность следует промыть пресной водой под высоким давлением и дать ей высохнуть.

Внимание:

HEMPEL'S HEMPAQUICK PRIMER 13624 предназначена только для профессионального применения.

МЕРЫ ПРЕДО-СТОРОЖНОСТИ:

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечьте наличие принудительной вентиляции при применении краски в закрытых помещениях и отсутствии циркуляции воздуха. Обеспечьте условия и соблюдайте меры по избежанию возникновения пожара и взрывов.

Настоящая Технологическая карта продукта области применения продукта обращайтесь к Пояснительным запискам, написанным для соответствующих Технологических карт продукта обращайтесь к Пояснительным запискам, написанным для соответствующих Технологических карт продукта обращайтесь к Пояснительным запискам, написанным для соответствующих Технологических карт продуктам и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях пюбого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАХ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕМРЕL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине нечием, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукты могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.

*Является корпоративным торговым знаком Hempel Group