



HEMPINOL® 10220

Описание: HEMPINOL 10220 - физически высыхающее, высокоструктурированное битумное покрытие.

Рекомендуемое применение: В качестве не дорогого покрытия для короткой и средней продолжительности антикоррозионной защиты внутренних и наружных поверхностей стальных конструкций, работающих в условиях без воздействия прямого солнечного света. Не предназначено для эксплуатации при продолжительном механическом воздействии.

Доставка: По предварительному заказу.

Сертификация: Имеет германский, испанский и датский Сертификат экспертизы образца ЕС.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка:	Черный/19990
Внешний вид:	Матовый
Сухой остаток, об. %:	53±1
Теоретический расход:	3,0 кв.м/л-175мкм
Точка воспламенения:	121 кв.фут/галлон США-7 мил
Удельный вес:	38°C/100°F
Время высыхания:	1,1 кг/л-9,2 фунт/галлон США
Время высыхания до отлипа:	Прибл. 10 часов при 20°C/68°F (ISO1517)
Летучие органические соединения:	Прибл. 16 часов при 20°C/68°F
	375 г/л-3,1 фунт/галлон США

НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения:	Безвоздушное распыление	Пневматическое распыление	Кисть
	08080(2%)	08080(15%)	08080(5%)
Разбавитель (макс. об.):	.021" - .025"		
Сопловое отверстие:	200 бар/2900 psi		
Давление на выходе из сопла:	<i>(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции)</i>		

Очистка инструмента: Разбавитель THINNER 08080

Толщина пленки, сухой: 175 мкм/7 мил (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)
Толщина пленки, мокрой: 325 мкм/13 мил

Интервал перекрытия, мин.: После высыхания
Интервал перекрытия, макс: Нет



HEMPINOL 10220

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Новые стальные поверхности: Абразивная очистка минимум до Sa2 или механическая очистка до St 3.

Если необходимо, для временной защиты использовать соответствующую межоперационную грунтовку. Перед окончательной окраской тщательно очистить поврежденные места грунтовки и удалить загрязнения, оставшиеся в процессе хранения и производства. Для ремонта и подкраски использовать HEMPINOL 10220.

Ремонт: Удалить масла, жиры и т.п. при помощи подходящего моющего средства. Удалить соли и другие загрязнения путем очистки пресной водой (под высоким давлением). Ржавчину и непрочные держащиеся частицы удалить абразивной, механической или гидроструйной очисткой. Очистить от пыли и дать поверхности высохнуть. Подкрасить до полного восстановления толщины пленки.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

В соответствии с нормальной общепринятой практикой выполнения окрасочных работ. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и высыхания.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СЛОЙ:

Нет или согласно спецификации.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:

Нет.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В зависимости от назначения покрытия и области применения, возможны отклонения от указанной толщины пленки. Это приведет к изменению нормы расхода и может повлиять на необходимый объем разбавителя, время высыхания и интервал перекрытия. Нормальная толщина сухой пленки краски - 125-200мкм/5-8мил.

Внимание:

HEMPINOL 10220 предназначен только для профессионального применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда.

Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечьте наличие принудительной вентиляции при применении краски в закрытых помещениях и отсутствии циркуляции воздуха. Обеспечьте условия и соблюдайте меры по избежанию возникновения пожара и взрывов.

Настоящая *Технологическая карта продукта* заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к *Пояснительным запискам*, написанным для соответствующих *Технологических карт продукта*. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой *Технологической карте продукта*, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.