



HEMUCRYL® TI-COAT 18200

Описание:	HEMUCRYL TI-COAT 18200 – вододисперсионная акриловая краска с хорошими адгезионными свойствами.
Рекомендуемое применение:	В качестве грунтовки для нанесения на оцинкованную горячим способом сталь, алюминий и нержавеющую сталь, работающую в средах с низкой и средней степенью агрессивности. См. <i>ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ</i> на обороте.
Эксплуатационные температуры:	В сухой среде: макс. 120°C/248°F.
Доставка:	По предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка:	Красный/50710
Внешний вид:	Матовый
Сухой остаток, об. %:	38±1
Теоретический расход:	19,0 кв. м/л - 20 мкм 762 кв. фут/галлон США – 0,8 мил
Точка воспламенения:	> 66°C/151°F
Удельный вес:	1,2 кг/л – 10,0 фунт/галлон США
Время высыхания:	Приблизительно 15 мин. при 20°C/68°F (ИСО1517)
Время высыхания до отлипа:	Приблизительно 30 мин. при 20°C/68°F
Летучие органические соединения:	40 г/л – 0,3 фунт/галлон США

Допускается изменение показателей в рамках нормальных производственных допусков, причем изменения должны соответствовать ИСО 3534-1. Подробнее см. раздел "Пояснения" в каталоге Hempel.

НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения:	Безвоздушное распыление	Кисть (подкраска)
Разбавитель (макс. об.):	Пресная вода (5%)	Пресная вода (5%)
Сопловое отверстие:	.015" - .017"	
Давление на выходе из сопла:	130 бар/1900 psi <i>(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррективы)</i>	
Очистка инструмента:	Пресная вода (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)	
Толщина пленки, сухой:	20 мкм/0,8 мил	
Толщина пленки, мокрой:	50 мкм/2 мил	
Интервал перекрытия, мин.:	24 часа (при 20°C/68°F) (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)	
Интервал перекрытия, макс.:	Нет (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)	



HEMUCRYL TI-COAT 18200

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ:

См. отдельную Инструкцию по применению HEMUCRYL.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

См. отдельную Инструкцию по применению HEMUCRYL.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:

ПРИМЕЧАНИЯ:
Последующее покрытие:

Системы HEMUCRYL, HEMPALIN, HEMPATEX или верхние покрытия HEMPATANE согласно спецификации.

Другие примечания:

В случае применения системы HEMUCRYL в качестве последующего слоя, при наличии соответствующей вентиляции, минимальный интервал перекрытия можно сократить до 2 часов при 20°C/68°F. **См. отдельную Инструкцию по применению HEMUCRYL.**

Максимальный интервал перекрытия отсутствует, однако, после продолжительного воздействия загрязненной среды следует удалить с поверхности образовавшееся загрязнение путем очистки пресной водой (под высоким давлением) и дать ей высохнуть.

Внимание:

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

См. отдельную Инструкцию по применению HEMUCRYL.

HEMUCRYL TI-COAT 18200 предназначен только для профессионального применения.

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечьте наличие принудительной вентиляции при применении краски в закрытых помещениях и отсутствии циркуляции воздуха. Обеспечьте условия и соблюдайте меры по избежанию возникновения пожара и взрывов.

Настоящая *Технологическая карта продукта* заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к *Пояснительным запискам*, написанным для соответствующих *Технологических карт продукта*. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой *Технологической карте продукта*, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.