



HEMPEL'S HI-VEE® LACQUER 06520

Описание: HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 - не желтеющий бесцветный лак на основе акриловой смолы, растворенной в уайт-спирите. Высыхает физически. Наличие ультрафиолетового абсорбента обеспечивает защиту предшествующей пленки против ультрафиолетового излучения. Дополнительными преимуществами являются водоотталкивающие свойства и стойкость к загрязнению.

Рекомендуемое применение: В качестве защиты покрытия HEMPEL'S HI-VEE 56540, особенно, при эксплуатации на открытом воздухе, для поддержания высокой степени видимости (HI-VEE) флуоресцентного эффекта. Не рекомендуется для поверхностей, подверженных сильному износу.

Доставка: По предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка:	Прозрачный/00000
Внешний вид:	Глянцевый
Сухой остаток, об. %:	27±1
Теоретический расход:	10,8 кв.м/л-25мкм 433 кв.фут/галлон США-1мил
Точка воспламенения:	32°С/90°F
Удельный вес:	0,9 кг/л-7,7фунт/галлон США
Время высыхания до отлипа:	
Летучие органические соединения:	1-2 часа при 20°С/68°F 580 г/л-4,8фунт/галлон США

Допускается изменение показателей в рамках нормальных производственных допусков, причем изменения должны соответствовать ИСО 3534-1. Подробнее см. раздел "ПОЯСНЕНИЯ" каталога HEMPEL.

НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения: Оптимальный результат будет получен при нанесении плоской лаковой кистью. Возможно нанесение распылением с помощью большинства видов оборудования для распыления после разведения лака, однако такой метод применяется редко, в особых местных условиях и поэтому не может быть дано никаких общих рекомендаций.

Очистка инструмента: Разбавитель THINNER 08230

Толщина пленки, сухой: 25 мкм/1мил
Толщина пленки, мокрой: 100 мкм/4мил

Интервал перекрытия, мин.: 3 часа(20°С/68°F)
Интервал перекрытия, макс: Нет (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)



HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: В соответствии с нормальной общепринятой практикой выполнения окрасочных работ. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и высыхания.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СЛОЙ: HEMPEL'S HI-VEE 56540.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Нет

ПРИМЕЧАНИЯ: Нет максимального интервала перекрытия. После продолжительного воздействия загрязненной атмосферы, удалить накопившуюся на покрытии грязь путем очистки пресной водой (под высоким давлением) и дать высохнуть.

Внимание: **HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 предназначен только для профессионального применения.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечьте наличие принудительной вентиляции при применении краски в закрытых помещениях и отсутствии циркуляции воздуха. Обеспечьте условия и соблюдайте меры по избежанию возникновения пожара и взрывов.

Настоящая *Технологическая карта продукта* заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к *Пояснительным запискам*, написанным для соответствующих *Технологических карт продукта*. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой *Технологической карте продукта*, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с **ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL**, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых **ОБЩИХ УСЛОВИЯХ**, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. *Данные продукта* могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.