

Технические характеристики RESIST GTI (РЕЗИСТ ГТИ)



Описание продукта

Resist GTI – двухкомпонентное, отверждающееся в условиях влаги, этилсиликатное покрытие с высоким содержанием цинка. По предварительному заказу может использоваться цинковый наполнитель марки ASTM D520 Type II.

Рекомендации по использованию

Resist GTI рекомендуется использовать для защиты стали после пескоструйной очистки в комбинации с эпоксидными или виниловыми системами для оптимальной защиты от коррозии. Resist GTI также может использоваться как самостоятельное покрытие для защиты танков для перевозки химикатов. Имеется отдельный Resistance list. Выдерживает температуру до 400 °C.

Толщина пленки и укрывистость

	Min	Max	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	50	100	75
Толщина мокрой пленки (микрон)	85	165	125
Теоретическая укрывистость (м ² /л)	12	6	8

Пояснение: Возможно растрескивание поверхности если толщина слоя превышает 120 микрон.

Физические свойства

Цвет	Зелено-серый.
Сухой остаток (по объему)	60 ± 2
Температура вспышки	16 °C ± 2 (Setaflash)
Глянец	матовый
Устойчивость в воде	очень хорошая
Аbrasивная устойчивость	отличная
Устойчивость к воздействию растворителей	отличная
Устойчивость к химическому воздействию	отличная в пределах 6-10 pH
Эластичность	ограниченная

*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Поверхность должна быть оценена и подготовлена в соответствии с ISO 8504.

Сталь

Степень очистки: струйная очистка до степени SA 2^{1/2} (ISO-8501-1:1998). Шероховатость поверхности: использовать абразивы, позволяющие достичь степени от Fine до Medium G (30–85 микрон, Ry5) (ISO 8503-2).

Другие поверхности

Данное покрытие может использоваться и для других поверхностей. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть минимум 5 °C и, по крайней мере, на 3 °C выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия. Для полимеризации цинксиликатным краскам необходима влага. При низкой влажности необходимо распыление воды на нанесенное покрытие, и/или искусственное увеличение влажности вблизи поверхности. Краска должна полностью полимеризоваться перед нанесением последующего слоя, иначе адгезия с последующим слоем будет неудовлетворительной. Применяйте МЭК-тест в соответствии со стандартом ASTM D 4752-87 для подтверждения времени полимеризации слоя перед нанесением последующего. Подвергающиеся влиянию погодных условий цинксиликатные слои имеют пористую структуру. Их пористость может варьироваться в зависимости от погодных условий во время нанесения и в зависимости от процедуры нанесения. Поэтому при нанесении последующего слоя воздух, содержащийся в порах цинксиликатного слоя будет выходить через новый слой, образуя пузыри и кратеры на поверхности нового слоя сразу после нанесения. Чтобы избежать этого, рекомендуется следующая техника нанесения нового слоя: сначала нанести тонкий слой, чтобы заполнить поры цинксиликатного слоя, и через несколько минут наносить новый слой толщиной, указанной в спецификации. В отдельных случаях целесообразно уменьшить рекомендуемую толщину нового слоя или нанести Penguard Tie Coat 100 в качестве первого слоя.

Методы нанесения

Распылитель	Используйте безвоздушное или обычное распыление.
Кисть	Рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших участков. Следует контролировать толщину получаемого сухого слоя.

Характеристики по нанесению

Соотношение компонентов (по объему)	28,5 кг комп. Б (цинковая пудра) медленно добавить в 10 л комп. А (основа), постоянно размешивая. Размешивать пока комки не разойдутся, и затем просеять через сито с ячейй 60.
Жизнеспособность (при 23°C)	8 – 12 ч. Уменьшается с увеличением температуры.
Разбавитель/очиститель	Разбавитель Йотун № 4/25.
Рекомендации по безвоздушному распылению	
Давление на сопле	10 МПа min (100 кПа/см ² , 1400 psi).
Размер сопла	0,46 - 0,58 мм (0,018 - 0,023").
Угол распыла	30-80 °
Фильтр	Обеспечить чистоту фильтра.
Примечание	*Иногда необходимо корректировать форму распыла и время высыхания*. Используйте max 5% разбавителя Йотун №4 (быстроиспаряющийся) при низких температурах и разбавителя Йотун №25 (медленноиспаряющийся) при высоких температурах. *Разбавитель должен быть добавлен после смешивания компонентов.

Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- * Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- * Рекомендуемая толщина пленки
- * На нейтральную основу наносится один слой
- * При относительной влажности 80%

Температура поверхности	5°C	10°C	23°C	40°C
Высохший до исчезновения отлипа	60 мин.	30 мин.	15 мин.	13 мин.
Высохший до образования твердой пленки	90 мин.	45 мин.	30 мин.	25
Время полной полимеризации¹	36 ч.	24 ч.	12 ч.	мин. 7 ч.
Высохший до нанесения последующего слоя, минимум²	36 ч.	24 ч.	12 ч.	7 ч.

- 1 Полимеризация определяется путем проведения МЭК-теста (ASTM D 4752-87).
 2 Рекомендуемые данные приведены для красок, которыми обычно перекрываются цинкэтилсиликатные покрытия.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации и механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

Рекомендуемая система окраски

Когда предусмотрен верхний слой:

Resist GTI **1 x 75 микрон** **(толщина сухой пленки)**
 Обычно перекрывается эпоксидными или виниловыми системами.

Для внутренних поверхностей танков:

Resist GTI **1 x 100 микрон** **(толщина сухой пленки)**

Могут быть использованы и другие системы в зависимости от области применения.

Полная Полимеризация:

Когда Resist GTI используется как самостоятельное однослойная система для внутренних поверхностей танков, краска должна полностью полимеризоваться. Для этого следующая процедура должна быть соблюдена:

- Нанести 100 микрон Resist GTI
- Дать краске высохнуть/полимеризоваться при хорошей вентиляции и низкой влажности в течение 4 ч.
- Затем увеличить влажность и температуру окружающего воздуха и дождаться полной полимеризации. Полимеризация определяется МЭК-тестом (ASTM D 4752-87).
- Смочите покрытие водой (предпочтительно морской) и закройте танк. Повторить 3-4 раза в течение 48 часов.
- Удалить воду и дать танку высохнуть.
- Проверить полимеризацию соin-тестом. Монета должна оставлять блестящий след, при этом на поверхности не должно оставаться свободных частиц цинка.

Хранение

Компонент А должен храниться при температуре ниже 25°C и в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Обращение

Срок хранения: 6 месяцев при температуре 23°C для компонента А, 4 года для компонента Б.
Хранение при высоких температурах уменьшает срок хранения и может привести к гелеобразованию в банке. Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием. Постоянное перемешивание во время нанесения позволит избежать оседания цинка на дно.

Упаковка

10 - литров комп. А (основа) в 10-литровом контейнере и 28,5 кг комп. В (цинковая пудра) в 20-литровом контейнере. (Вместе 14,5 литров краски).

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

ЗАМЕЧАНИЕ

Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.

Головной офис и Скандинавия

Jotun A/S
P.O. Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway

Phone +47 33 45 70 00
Fax +47 33 46 46 13

Европа

Jotun Paints (Europe) Ltd
Stather Road, Flixborough
North Lincolnshire DN15 8RR
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000
Fax +44 172 44 00 100

Средний Восток

Jotun U.A.E. Ltd. LLC
Al Quoz Industrial area
P.O. Box 3671
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00
Fax +971 43 38 06 66

Юго-Восточная Азия

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd
Jurong
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады в более чем 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш вэб сайт www.jotun.com

ВЫПУЩЕНО 20 ДЕКАБРЯ 2004 ЙОТУН
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ