

# **Технические характеристики VINYGUARD SILVERGREY 88 (ВИНИГАРД СИЛВЕРГРЕЙ 88)**



## **Описание продукта**

Vinyguard Silvergrey 88 – быстросохнущий модифицированный грунт на виниловой основе.

## **Рекомендации по использованию**

Используется в качестве связующего или пропитывающего слоя для противообрастающих систем в соответствии с конвенцией IMO по противообрастающим покрытиям (AFS/CONF/26). Также может использоваться как грунт под алкидные или акриловые краски для стальных конструкций.

## **Толщина пленки и укрывистость**

	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Рекомендуемая</b>
<b>Толщина сухой пленки (микрон)</b>	35	100	80
<b>Толщина мокрой пленки (микрон)</b>	95	260	210
<b>Теоретическая укрывистость (м<sup>2</sup>/л)</b>	10,9	3,8	4,8

**Коментарий:** При использовании в качестве промежуточного слоя толщиной 35 микрон необходимо добавить 5-10% растворителя.

## **Физические свойства**

### **Цвет**

**Сухой остаток (по объему)\***

**Температура вспышки**

**Глянец**

**Водостойкость**

**Аbrasивная устойчивость**

**Стойкость к воздействию растворителя**

**Стойкость к химическому воздействию**

**Эластичность**

Алюминиевый, алюминиевый красно-тонированный

38 ± 2

28 °C ± 2 (Setaflash)

матовый

очень хорошая

хорошая

ограниченная

хорошая

хорошая

## **Подготовка поверхности**

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Поверхность должна быть оценена и подготовлена в соответствии с ISO 8504.

### **Сталь**

Степень очистки: струйная очистка до уровня SA 2<sup>1/2</sup> (ISO 8501-1:1988). Допускается очистка механическим инструментом до степени минимум St 2 (ISO 8501-1:1988), в зависимости от условий эксплуатации.

### **Сталь, защищенная межоперационным грунтом**

Чистый, сухой и неповрежденный соответствующий межоперационный грунт.

### **Поверхности с нанесенным покрытием**

Чистый, сухой, неповрежденный и совместимый грунт. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

### **Другие поверхности**

Покрытие может использоваться и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

## Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть, по крайней мере, на 3 °C выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия.

## Методы нанесения

<b>Распылитель</b>	Используйте безвоздушное или обычное распыление
<b>Кисть</b>	Для полосовой окраски и окраски небольших участков следует контролировать толщину получаемого сухого слоя.
<b>Валик</b>	Можно использовать. При окраске валиком необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой толщины сухого слоя.

## Характеристики по нанесению

**Соотношение компонентов (по объему)** Однокомпонентная упаковка

**Разбавитель/Очиститель** Разбавитель Йотун № 7

### Рекомендации по безвоздушному распылению

<b>Давление на сопле</b>	15 Мпа (150 кПа/см <sup>2</sup> , 2100 psi.).
<b>Размер сопла</b>	0,46 – 0,69 мм (0,018 - 0,027").
<b>Угол распыла</b>	40-80 °
<b>Фильтр</b>	Проверить чистоту фильтров.

## Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- \* Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- \* Рекомендуемая толщина пленки
- \* На нейтральную основу наносится один слой

### Нормальный отвердитель

	5°C	10°C	23°C	40°C
<b>Высохший до исчезновения отлипа</b>	30 мин.	20 мин.	15 мин.	10 мин.
<b>Высохший до образования твердой пленки</b>	4 ч.	3 ч.	2 ч.	1,5 ч.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, минимум<sup>1</sup></b>	4 ч.	3 ч.	2 ч.	2 ч.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, максимум<sup>2</sup></b>				

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

## Рекомендуемая система окраски

Под водой:

**Vinyguard Silvergrey 88**      **3 x 80 микрон**      **(толщина сухого слоя)**

Над водой:

**Vinyguard Silvergrey 88**      **2 x 80 микрон**      **(толщина сухого слоя)**

Pioneer Topcoat      **1 x 50 микрон**

Или

Vinyguard Silvergrey 88 (Russian TDS)

Pilot II

1 x 40 микрон

(толщина сухого слоя)

Для противообрастающих систем:

См. рекомендации в технических характеристиках противообрастающих покрытий.

**Могут быть использованы и другие системы в зависимости от сферы применения.**

## **Хранение**

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

## **Обращение**

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

## **Упаковка**

20 – литровый контейнер

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

## **Охрана здоровья и техника безопасности**

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегай контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

**Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).**

## **ЗАМЕЧАНИЕ**

Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.

### **Головной офис и Скандинавия**

Jotun A/S  
P.O. Box 2021  
N-3248 Sandefjord  
Norway

Phone +47 33 45 70 00  
Fax +47 33 46 46 13

### **Европа**

Jotun Paints (Europe) Ltd  
Stather Road, Flixborough  
North Lincolnshire DN15 8RR  
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000  
Fax +44 172 44 00 100

### **Средний Восток**

Jotun U.A.E. Ltd. LLC  
Al Quoz Industrial area  
P.O. Box 3671  
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00  
Fax +971 43 38 06 66

### **Юго-Восточная Азия**

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.  
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd  
Jurong  
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711  
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады более чем в 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш вэб сайт [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

ВЫПУЩЕНО 27 ЯНВАРЯ 2004 ЙОТУН ПЭЙНТС  
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ