

Технические характеристики HARDTOP PSO (ХАРДТОП ПСО)



Описание продукта

Hardtop PSO – двухкомпонентное полисилоксановое верхнее покрытие, обладающее превосходной цветостойкостью и цветопередачей.

Рекомендации по использованию

Рекомендуется в качестве верхнего покрытия для эпоксидных систем, в которых требуется прочное высококачественное блестящее верхнее покрытие устойчивое к атмосферному воздействию.

Толщина пленки и укрывистость

| | Min | Max | Рекомендуемая |
|---|-----|-----|---------------|
| Толщина сухой пленки (микрон) | 60 | 200 | 75 |
| Толщина мокрой пленки (микрон) | 85 | 275 | 105 |
| Теоретическая укрывистость(м ² /л) | 12 | 3,6 | 9,6 |

Физические свойства

Цвет

В соответствии с картой цветов и в соответствии мультиколорной картой цветов (MCI).

Сухой остаток (по объему)

72 ± 2

Температура вспышки

30 °C ± 2 (Setaflash)

Глянец

Глянцевый

Способность сохранять глянец

Отличная

Устойчивость в воде

Очень хорошая

Абразивная устойчивость

Очень хорошая

Устойчивость к воздействию растворителей

Очень хорошая

Устойчивость к воздействию химикатов

Очень хорошая

Эластичность

Очень хорошая

*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Поверхность должна быть оценена и подготовлена в соответствии с ISO 8504.

Поверхности с нанесенным покрытием

Чистый, сухой, неповрежденный и совместимый грунт. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Другие поверхности

Может использоваться для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть минимум 5°С и, по крайней мере, на 3 ° С выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия.

Методы нанесения

| | |
|--------------------|---|
| Распылитель | Безвоздушное распыление. |
| Кисть | Рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших участков. Следует контролировать толщину получаемого сухого слоя. |

Характеристики по нанесению

| | |
|---|--|
| Соотношение компонентов (по объему) | 1,8, частей компонента А (основа) необходимо тщательно перемешать с 1 частью компонента Б (отвердитель). |
| Жизнеспособность (при 23°С) | 6 часов. (уменьшается при увеличении температуры). |
| Разбавитель | Разбавитель Йотун №26. |
| Рекомендации по безвоздушному распылению | |
| Давление на сопле | 15 МПа (150 кПа/см ² , 2100 psi). |
| Размер сопла | 0,33 – 0,46 мм (0,013-0,018"). |
| Угол распыла | 40-80 °, |
| Фильтр | Обеспечить чистоту фильтра. |

Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- * Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- * Рекомендуемая толщина пленки
- * На нейтральную основу наносится один слой

| Температура поверхности | 5°С | 10°С | 23°С | 40°С |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Высохший до исчезновения отлипа | 10 ч. | 5 ч. | 3,5 ч. | 2 ч. |
| Высохший до образования твердой пленки | 12 ч. | 7 ч. | 4 ч. | 3 ч. |
| Полная полимеризация | 15 д. | 10 д. | 5 д. | 3 д. |
| Высохший до нанесения последующего слоя, минимум | 12 ч. | 7 ч. | 4 ч. | 3 ч. |
| Высохший до нанесения последующего слоя, максимум¹ | | | | |

1. Перед нанесением покрытия на поверхности не должно быть мела и других загрязнений и при необходимости обеспечить достаточную шероховатость.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации и механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

Рекомендуемая система окраски

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Resist 86 или Barrier | 1 x 75 микрон | (толщина сухой пленки) |
| Jotamastic Plus | 1x 250 микрон | (толщина сухой пленки) |
| Hardtop PSO | 1 X 75 микрон | (толщина сухой пленки) |

Могут быть использованы и другие системы в зависимости от области применения.

Hardtop PSO (Russian TDS)

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Срок годности компонент А – 2 года.
Срок годности компонент Б – 1 год.

Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

Упаковка

20 – литровый комплект: 12,8 литров компонент А (основа) в 20 литровом контейнере и 7,2 литра компонента Б (отвердитель) в 10 литровом контейнере.

Или

5 – литровый комплект: 3,2 литра компонент А (основа) в 5 литровом контейнере и 1,8 литра компонента Б (отвердитель) в 3 литровом контейнере.

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

ЗАМЕЧАНИЕ

Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.

Головной офис и Скандинавия

Jotun A/S
P.O. Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway

Phone +47 33 45 70 00
Fax +47 33 46 46 13

Европа

Jotun Paints (Europe) Ltd
Stather Road, Flixborough
North Lincolnshire DN15 8RR
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000
Fax +44 172 44 00 100

Средний Восток

Jotun U.A.E. Ltd. LLC
Al Quoz Industrial area
P.O. Box 3671
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00
Fax +971 43 38 06 66

Юго-Восточная Азия

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd
Jurong
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады в более чем 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт www.jotun.com

ВЫПУЩЕНО 5 НОЯБРЯ 2004 ЙОТУН
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ